

Artikel-Nr.	1239
EAN-Code	4251744512397
Bezeichnung	Birke 3S DL 5-10-5 A/B foliert FSC 20x1900x1250
Stärke in mm	20
Länge in mm	1900
Breite in mm	1250
Holzart	3-S Birke fallend
Qualität	A/B
Oberfläche	vorgeschliffen Korn 80, natur (ungeölt)
Lamellenart	DL 5-10-5
Lamellenbreite	ca. 60-120mm fallend
Verpackung / Folierung	einzel foliert
Beschreibung	LARBON 3-S-Platten Birke, 3-Schicht, Aufbau 5-10-5mm, Qualität A/B, fallende Lamellenbreite, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/1 (Trockenraum) gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz keilgezinkt verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20 x 1900 x 1250mm
Holzfeuchte	Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht
Verleimung	Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%). Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986) zu erreichen.
DIN-Normen	Alle LARBON [®] Massivholzplatten übertreffen die notwendigen Vorgaben der Europäischen Normen DIN EN 13353 (technische Anforderungen) und DIN EN 13017-2 (optische Erscheinungsklassen) deutlich.

